

Verarbeitungsrichtlinien

swissporBIKUPLAN LL VARIO Stria

Dampfbremse oder Unterbahn mit oberseitigem Klebe- und Schweissvlies, lose oder kaltselbstklebend verlegt, Überlappung kaltselbstklebend/Flammnaht. Unterseite als Dampfentspannung auf Holzplatten oder -elemente, Folie entfernen, mit Kaltselbstklebestreifen.

Transport und Lagerung:

swissporBIKUPLAN LL VARIO Stria ist vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen. Übermässiger Wärmeeinfluss > 30°C ist zu vermeiden. Zudem sind die Rollen trocken und stehend auf einer ebenen Unterlage zu lagern. Spätestens 6 Monate nach der Lieferung durch die swisspor AG müssen die Kaltselbstklebebahnen verarbeitet sein.

Verarbeitungstemperatur

Die minimale Verarbeitungstemperatur (Untergrund, Luft, Material) beträgt + 10°C. Bei kühler Witterung hat der Verarbeiter geeignete Massnahmen zu treffen, um die einwandfreie Applikation dieser Bahn sicherzustellen.

Dies kann beispielsweise erfolgen durch:

- Warme Lagerung des Materials während mindestens 48 Stunden vor der Verarbeitung
- Aktivieren der Kaltselbstklebemasse
- Vorwärmen des Untergrundes (Hitzebeständigkeit beachten)

Untergrund

Der Untergrund muss trocken, öl- fett- und staubfrei sein, ohne trennend wirkende Schichten. Bei allen An- und Abschlussdetails muss vorgängig swissporBitumenlack (z.B. VS 100) aufgetragen und genügend abgelüftet werden.

Alternativ kann auch die lösemittelfreie Bitumenemulsion swisspor GREEN LINE eingesetzt werden. Anschlüsse mit Kaltselbstklebebahnen auf Bitumendichtungsbahnen mit Oberflächenschutz aus Schiefer-, Feinsand- oder Talksandabstreuung sowie Flammfolien, Vliesen oder ähnlichem müssen thermisch verschweisst werden.

Verwendung als Dampfbremse, Bauzeitabdichtung oder Unterbahn auf Holzwerkstoffplatten:

(Die unterseitig angeordneten Kaltklebestreifen bzw. deren Zwischenräume dienen als Dampfentspannung)

Auf Holzplatten und -elementen ist auf der Fläche kein Voranstrich erforderlich. Stossfugen der Holzplatten oder -elemente vorgängig mit BIKUTOP DILATAPE abkleben. Die Bahnen sind faltenfrei auszurollen. Unterseitiger Naht-Abziehstreifen und bei vollflächiger Verklebung zusätzlich die unterseitige Flächen-Abziehfolie entfernen. Der innere Überlappungsbereich ist mit Hilfe einer Anpressrolle anzudrücken. Anschliessend ist der äussere Überlappungsbereich (Flammnaht) mittels kleiner Flamme dicht zu verschweissen. Kopfstösse min. 15 cm überlappen und vorsichtig mittels kleiner Flamme verschweissen. Eine Bitumenraupe muss sichtbar austreten.

Verwendung als lose verlegte Dampfbremse / Bauzeitabdichtung auf Holzwerkstoffplatten, -elemente, -schalung oder als Unterbahn auf wärmeempfindlichen Dämmstoffen (swissporEPS, LAMBDA):

(für Flachdächer mit Beschwerungs-, Schutz- und Nutzsichten)

Es werden lediglich die Naht-Abziehstreifen in der Überlappung weggezogen. Die Unterseitige Flächenabziehfolie dient als Trenn- und Gleitlage. Der innere Überlappungsbereich ist mit Hilfe einer Anpressrolle anzudrücken. Anschliessend ist der äussere Überlappungsbereich (Flammnaht) mittels kleiner Flamme dicht zu verschweissen. Kopfstösse min. 15 cm überlappen und vorsichtig mittels Flamme verschweissen. Eine Bitumenraupe muss sichtbar austreten. Die lose verlegte Bahn ist situativ gegen Windsog zu sichern.

Planungs- und Ausführungshinweise:

Es sind die aktuellen Planungsunterlagen mit deren Vorbedingungen, Verlegeanleitungen und Verarbeitungsrichtlinien der swisspor AG, sowie die entsprechenden Normen und Richtlinien der Fachverbände zu beachten.

Hinweis: Vorliegende Angaben basieren auf dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen bleiben vorbehalten.

swisspor AG

Bahnhofstrasse 50
CH-6312 Steinhausen
Tel. +41 56 678 98 98
Fax +41 56 678 98 99
www.swisspor.ch

Verkauf

swisspor AG
Industriestrasse
CH-5623 Boswil
Tel. +41 56 678 98 98
Fax +41 56 678 98 99

Vente/support technique

swisspor Romandie SA
Ch. du Burgnon 100 – CP 60
CH-1618 Châtel-St-Denis
Tél. +41 21 948 48 48
Fax +41 21 948 48 49

Technischer Support

swisspor AG
Industriestrasse
CH-5623 Boswil
Tel. +41 56 678 98 00
Fax +41 56 678 98 01

 swisspor

Produkte und Leistungen der swisspor-Gruppe