


Produkt			TERA
Nennwert Wärmeleitfähigkeit ¹⁾	λ_D	W/(m·K)	0.032
BKZ / Brandverhalten			5.2 / RF2
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene			≥ 100 kPa
Druckbeanspruchung bei 10 % Stauchung σ_{10}			> 90 kPa

1) Die verbindliche Wärmeleitfähigkeit ist auf www.swisspor.ch unter Produkte der SIA-Bestätigung zu entnehmen.



Preise

Dicke mm	m ² /Bund	Bund/Gebinde	TERA CHF/m ²
30	8,00	16	6.30
40	6,00	12	8.40
50	5,00	10	10.50
60	4,00	8	12.60
70	3,50	7	14.70
80	3,00	6	16.80
90	2,50	5	18.90
100	2,50	5	21.00
120	2,00	4	25.20
140	1,50	3	29.40
150	1,50	3	31.50
160	1,50	3	33.60
180	1,50	3	37.80
200	1,00	2	42.00
220	1,00	2	46.20
240	1,00	2	50.40
260	1,00	2	54.60
280	1,00	2	58.80
300	1,00	2	63.00
320	0,50	1	67.20

Keine Lagerware, Lieferzeit 5 Arbeitstage ab Bestelleingang
 Materialrückgabe nicht möglich
 Weitere Dicken auf Anfrage

Beschreibung: Allseitig kalibrierte Hartschaumdämmplatte aus swisspor Strukturschaum mit sehr guten mechanischen Eigenschaften und ausgezeichnetem Brandverhalten.

Anwendung: Geeignet als Innendämmung ohne Abdeckung gemäss VKF-Richtlinie 14-15, Art. 2.2. Weitere Anwendungen sind möglich.

Format: 1000 x 500 mm Nutzmass

Verpackung: PE-Folie

Weitere Informationen über den swissporTERA Recycling Sack finden Sie auf Seite 54