

| Produkt | | | XPS 300 GE | XPS 300 SF | XPS 500 SF | XPS 700 SF | |
|--|-------------|---------|------------|------------|------------|------------|-------|
| Nennwert Wärmeleitfähigkeit ¹⁾ | λ_D | W/(m·K) | Dicke mm | | | | |
| | | | ≤ 60 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 |
| | | | ≥ 80 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 |
| Brandverhalten / -gruppe | | | E / RF3 cr | E / RF3 cr | E / RF3 cr | E / RF3 cr | |
| Kriechverhalten bei Druckbeanspruchung (50 Jahre, Stauchung <2 %) | σ_c | kPa | 80 | 130 | 180 | 250 | |

1) Die verbindliche Wärmeleitfähigkeit ist auf www.swisspor.ch unter Produkte der SIA-Bestätigung zu entnehmen.

Preise

| Dicke mm | m ² / Bund | Bund/ Gebinde | XPS 300 GE CHF/m ² | XPS 300 SF CHF/m ² | XPS 500 SF CHF/m ² | XPS 700 SF CHF/m ² |
|-------------|--------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 10 | 30,00 | 12 | 10.00 ① | 10.00 ① | | |
| 20 | 15,00 | 12 | 9.00 ① | 9.00 ① | | |
| 30 | 10,50 | 12 | 9.60 | 9.30 | | |
| 40 | 7,50 | 12 | 12.80 | 12.40 | 16.40 | |
| 50 | 6,00 | 12 | 16.00 | 15.50 | 20.50 | 31.00 |
| 60 | 5,25 | 12 | 19.20 | 18.60 | 24.60 | 37.20 |
| 80 | 3,75 | 12 | 25.60 | 24.80 | 32.80 | 49.60 |
| 100 | 3,00 | 12 | 32.00 | 31.00 | 41.00 | 62.00 |
| 120 | 2,25 | 14 | 38.40 | 37.20 | 49.20 | 76.80 |
| 140 | 2,25 | 12 | 44.80 | 43.40 | 60.20 | 89.60 |
| 160 | 2,25 | 10 | 51.20 | 49.60 | 68.80 | 102.40 |
| 180 | 1,50 | 14 | 60.30 | 58.50 | 84.60 | 115.20 |
| 200 | 1,50 | 12 | 67.00 | 65.00 | 94.00 | 128.00 |
| 220 | 1,50 | 12 | 83.60 | 81.40 | 103.40 | 145.20 |
| 240 | 1,50 | 10 | 91.20 | 88.80 | 112.80 | 158.40 |
| 260 | 0,75 | 20 | 98.80 | 96.20 | 122.20 | 171.60 |
| 280 | 0,75 | 18 | 106.40 | 103.60 | 131.60 | 184.80 |
| 300 | 0,75 | 16 | 114.00 | 111.00 | 141.00 | 198.00 |
| 320 | 0,75 | 16 | 121.60 | 118.40 | 150.40 | 211.20 |
| 340 | 0,75 | 14 | 129.20 | 125.80 | 159.80 | 224.40 |
| 360 | 0,75 | 14 | 136.80 | 133.20 | 169.20 | 237.60 |

Keine Lagerware, Lieferfrist und Mindestabnahmemenge anfragen

| | |
|-----------------------|---|
| Qualität: | Extrudierter Polystyrol-Hartschaum |
| Format: | 1250 x 600 mm Nutzmass, weitere Dicken auf Anfrage |
| Verpackung: | PE-Folie |
| Entladesystem: | Nach Absprache BIG MAMMA BIG MAMMA light gemäss den Seiten 154 – 157 |
| Bezeichnung: | GE = ab 30 mm geprägt, mit glatten Kanten SF = ab 30 mm mit allseitigem Stufenfalz ① glatte Kanten, glatte Oberfläche |