

## GREEN LINE Bitumenemulsion

Lösemittelfreie Bitumenemulsion Verbrauch ca. 150 g/m<sup>2</sup>



## Anwendungsgebiet

- Haftvermittler auf zementgebundene Flächen
- Haftvermittler für An- und Abschlüsse aus Metall, Holz oder zementöse Untergründe

## Technische Werte

Produkt	GREEN LINE lösemittelfrei
Beschaffenheit	dunkelbraune Lösung, nach Durchmischen verarbeitungsfertig
Physikalische Daten	Dichte 1.0 g/cm <sup>3</sup> ± 0.05 Viskosität 200 - 250 mPas
Untergrundanforderungen	sauber, trocken, staubfrei, öl- und fettfrei, ohne trennend wirkende Rückstände oder Oberflächenbehandlungen. Für die Blechvorbereitung sind die Richtlinien der massgebenden Verbände zu berücksichtigen.
Verarbeitung	Werkzeuge vorgängig und zwischendurch anfeuchten. Vor Gebrauch mischen (homogenisieren), Auftrag durch Streichen, Rollen, Bürsten oder Spritzen, Lachenbildung vermeiden! Gerätereinigung mit Wasser solange nicht eingetrocknet. Dichtungsbahnen müssen max. 72 Stunden, im Verbund max. 48 Stunden und auf Metalluntergründe max. 24 Stunden nach Auftragen des Haftvermittlers appliziert werden.
Verarbeitungstemperatur	Untergrund- und Lufttemperatur ca. +5°C bis +35°C, vorzugsweise bei sinkenden Temperaturen applizieren, bei kritischen Temperaturverhältnissen Taupunkt beachten, keinesfalls bei Regen, zu hoher Luftfeuchtigkeit (Nebel) oder bei Frost auftragen, Anstrich bis zur vollständigen Austrocknung vor Regen und Frost schützen.
Trocknungszeiten	Die Trocknungszeit ist abhängig von Witterung, Umgebungs- und Untergrundtemperatur sowie Saugvermögen des Untergrundes. Sie beträgt ca. 2 Stunden bei 20° C. Auf Metalluntergründen kann sich die Trocknungszeit je nach Witterung verlängern.
Verbrauch	ca. 150 g/m <sup>2</sup> je nach Rauigkeit und Beschaffenheit des Untergrundes, Überschussauftrag ist zu vermeiden!
Lagerung	trocken und kühl, vor Hitze geschützt, in gut durchlüfteten Räumen, im Originalgebinde luftdicht verschlossen min. 6 Monate

Hinweis: Vorliegende Angaben basieren auf dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen bleiben vorbehalten.