

## swisspor Filtervlies

UV-stabilisiertes, thermisch verfestigtes diffusionsoffenes Filtervlies. Dickenzuschlag gem. SIA 271:2007

Verlegung Richtung Dacheinläufe über swissporXPS. Die Überlappung hat min. 15 cm zu betragen. Entlang von An- + Abschlüssen muss das Vlies bis oberkannt Schutzschicht aufgebordet werden.

Innerhalb von 2 Wochen nach Einbau bedecken.



## Anwendungsgebiet

- Über Dämmschichten nassseitig, ausserhalb der Abdichtung (Umkehrdach)

## Technische Werte

| Produkt                         | swisspor Filtervlies |                     |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|
| Eigenschaften                   | Einheiten            | Mittelwert          |
| Flächenbezogene Masse           | g/m <sup>2</sup>     | 125                 |
| Dicke                           | mm                   | 0.45                |
| Zugfestigkeit                   | kN/m                 | 8.5                 |
| Durchdrückverhalten             | N                    | 1200                |
| Charakteristische Öffnungsweite | µm                   | 130                 |
| Wasserdurchlässigkeit           | m/s                  | 50x10 <sup>-3</sup> |
| Material                        | Polypropylen         |                     |

Hinweis: Vorliegende Angaben basieren auf dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen bleiben vorbehalten.