

swissporBIKUPLAN LL VARIO Stria

Dampfbremse oder Unterbahn mit oberseitigem Klebe- und Schweissvlies, lose oder kaltselbstklebend verlegt, Überlappung kaltselbstklebend / Flammnaht. Unterseite als Dampfentspannung auf Holzplatten oder -elemente, Folie entfernen, mit Kaltselbstklebestreifen.



Je nach System wird die Folie flächig oder nur im Überlappungsbereich abgezogen. Längsüberlappungen: kaltselbstklebender Teil mit Andrückrolle anpressen, Flammnaht verschweissen. Querüberlappungen mit Wärme aktivieren und verkleben. Verarbeitungstemperatur $\geq 10^{\circ}\text{C}$. Bei tieferen Temperaturen sind Klebflächen mit Wärmezufuhr zu aktivieren.

Anwendungsgebiet

lose verlegt:

- Dampfbremse und/oder Bauzeitabdichtung auf Holzschalung, Holzplatten oder -elemente
- Unterbahn auf EPS, LAMBDA Roof
- Unterbahn für zweilagige Renovationen auf verschiedene Untergründe vollflächig

vollflächig verklebt:

- Dampfbremse und/oder Bauzeitabdichtung oder Unterbahn auf Holzplatten oder -elemente (Stösse vorgängig mit swissporDILATAPE abkleben)
- Unterbahn auf kraftschlüssig verklebten EPS oder LAMBDA Roof

Technische Werte

Produkt	swissporBIKUPLAN LL VARIO Stria ¹⁾		
Eigenschaften	Einheiten	Norm SN EN bzw. SIA	
Bezeichnung		281	EP3.5 pp,pp
Anwendung		270	A1, A2, D
Deklaration			CE
Trägereinlage			Polyestervlies
Belagsmasse			Elastomerbitumen, Kaltselbstklebebitumen
Oberfläche oben			100 cm Klebe- und Schweissvlies 10 cm Flammrand
Oberfläche unten			98 cm Gleit- & Abziehfolie 12 cm Rand 2-teilig
Sichtbare Mängel		1850-1	keine
Länge Breite	m	1848-1	8 1,1
Geradheit	mm/10m	1848-1	≤ 20
Flächenbezogene Masse	kg/m ²	1849-1	4,1
Dicke ²⁾	mm	1849-1	3,5
Brandverhalten Klassifizierung nach EN		13501-1	E
Brandverhaltensgruppe		VKF	RF3 (cr)
Zug-Dehnungsverhalten Höchstzugkraft, längs ³⁾	N/50 mm	12311-1	700
Zug-Dehnungsverhalten Höchstzugkraft, quer ³⁾	N/50 mm	12311-1	650
Zug-Dehnungsverhalten Höchstzugkraftdehnung, quer ³⁾	%	12311-1	22
Zug-Dehnungsverhalten Höchstzugkraftdehnung, längs ³⁾	%	12311-1	22
Widerstand gegen stossartige Belastung	mm	12691	600
Masshaltigkeit	%	1107-1	$\leq 0,4$
Kaltbiegeverhalten ⁴⁾	$^{\circ}\text{C}$	1109	≤ -25
Wärmebeständigkeit	$^{\circ}\text{C}$	1110	≥ 100
Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke $s=\mu \cdot d$ ⁵⁾	Richtwert in m		180

1. Dampfentspannung auf Holzplattenuntergrund, Folie entfernen, Unterseite mit Kaltselbstklebestreifen

2. Toleranz $\pm 10\%$

3. Toleranz $\pm 15\%$

4. Anwendung über 1000 m ü.M $\leq -20^{\circ}\text{C}$ oder objektspezifisch noch niedriger

5. kein Bestandteil der Qualitätskontrolle, die Rechenwerte entsprechen Angaben aus der Literatur

Hinweis: Vorliegende Angaben basieren auf dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen bleiben vorbehalten.



swisspor AG
Bahnhofstrasse 50
CH-6312 Steinhausen
info@swisspor.com
Tel. **+41 56 678 98 98**

Verkauf
Tel. +41 56 678 98 98
Fax +41 56 678 98 99

Technischer Support
Tel. +41 56 678 98 00
Fax +41 56 678 98 01