

swissporVAPACELL Steildachbahn

Dampfbremse aus Polymerbitumen, oberseitig mit rutschhemmendem Vlies. Rand beidseitig klebeaktiv. S_D-Wert = 60m

Anwendungsgebiet

- Neubau und Renovation
- Als Dampfbremse aussen auf Verlegehilfe

Technische Werte

Produkte	swissporVAPACELL	VAPACELL 50R	VAPACELL 100R
Eigenschaften	Einheiten		
Oberfläche oben		rutschhemmendes Vlies	rutschhemmendes Vlies
Oberfläche unten		mineralische Abstreuung	mineralische Abstreuung
Längsnaht		beidseitig klebeaktiv 1)	beidseitig klebeaktiv 1)
Nenndicke	mm	1.3	2.3
Zug-Dehnungsverhalten Höchstzugkraft, längs 2)	N/50 mm	≥ 450	≥ 480
Zug-Dehnungsverhalten Höchstzugkraft, quer 2)	N/50 mm	≥ 400	≥ 400
Zug-Dehnungsverhalten Höchstzugkraftdehnung 2)	%	≥ 35	≥ 40
Nagelausreissfestigkeit	N	≥ 155	≥ 180
Kaltbiegeverhalten	°C	-15	-15
Wärmestandfestigkeit	°C	90	90
Brandverhalten Klassifizierung nach EN 13501-1		E	E
Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke s=µ·d	Richtwert in m	60	100
Funktion		Als Dampfbremse aussen auf Verlegehilfe	Als Dampfbremse aussen auf Verlegehilfe

1. Verarbeitungstemperatur bis 10°C, bei tieferen Temperaturen, Klebeflächen mit Wärmezufuhr aktivieren.
2. Toleranz ± 15%

Hinweis: Vorliegende Angaben basieren auf dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen bleiben vorbehalten.

swisspor AG
Bahnhofstrasse 50
CH-6312 Steinhausen
info@swisspor.com
Tel. +41 56 678 98 98

Verkauf
Tel. +41 56 678 98 98
Fax +41 56 678 98 99

Technischer Support
Tel. +41 56 678 98 00
Fax +41 56 678 98 01

© swisspor AG | Donnerstag, 28. März 2024