

Tableau des adhérences swissporBIKUCOAT – Universalprimer 2K

Fabricant/Distributeur	Support	Composition	Remarques
Elastomère – Bitume polymère			
swisspor AG	BIKUTOP / BIKUTOP LL	PBD/SBS	Respecter les directives de pose
Divers	Elastomère – Bitume polymère	PBD	
EPDM			
Alwitra	Evalastic	EPDM	Nettoyé avec le solvant Alwitra
Bauer Kunststoffe	SB FIX Tan	EPDM	
Carlisle CM	Resitrix CL	EPDM	Anciennement Phoenix Etanchéité
Carlisle CM	Resitrix MB	EPDM	Anciennement Phoenix Etanchéité
Carlisle CM	Resitrix SK Partial Bond	EPDM	Anciennement Phoenix Etanchéité
Carlisle CM	Resitrix SK-W Full Bond	EPDM	Anciennement Phoenix Etanchéité
Carlisle CM	Resitrix SR	EPDM	Anciennement Phoenix Etanchéité
Carlisle CM-Europe	Hertalan S	EPDM	Anciennement Hertalan
Duraproof	Novoproof DA	EPDM	
Duraproof	Novoproof DA-G	EPDM	
Duraproof	Novoproof DA-K	EPDM	Poncer
Duraproof	Novoproof DA-P	EPDM	
Duraproof	Novoproof DA-S	EPDM-Caoutchouc	Poncer
Duraproof	Novoproof FA	EPDM	
Firestone	Rubbergard	EPDM	
Firestone	Rubbergard LSFR	EPDM	Dépolir, pétrir la sous-couche avant la pose du primaire
TPH-Bausysteme	Proofmate FD	EPDM	
Alliage de hauts polymères			
Alwitra	Evalon	EVA/PVC	
Alwitra	Evalon	EVA/PVC	Autocollant
Alwitra	Evalon	EVA/PVC	Nettoyé avec le nettoyeur pour lé de toiture Alwitra
Alwitra	Evalon	EVA/PVC	Nettoyé avec le solvant Alwitra
Alwitra	Evalon V	EVA/PVC	
Alwitra	Evalon VSK	EVA/PVC	Poncer
Alwitra	Evalon VGSK	EVA/PVC	Poncer
Renolit	Alkortec A Typ 35198	EVA-EBA-PVC	
Renolit	Alkortec F Typ 35196	EVA-EBA-PVC	Poncer
Veaplan GmbH	Veaplan	VAE/VC/EVA	
Polyoléfine			
Bauder	Thermofin F	FPO-PP	Gris argenté, blanc
Bauder	Thermofin F TL	FPO	
Bauder	Thermofin F15V	FPO-PP	Gris argenté
Bauder	Thermoplan T	FPO-PP	Gris granit, blanc perlé, gris argenté

Fabricant/Distributeur	Support	Composition	Remarques
Bauder	Thermoplan T TL	FPO	
Bauder	Thermoplan T15V	FPO-PP	blanc perlé, gris argenté
Bauder	Thermoplan Walkaway	FPO-PP	
Börner	Austroplan	FPO	
Börner	BÖRNER TP FOL	TPO	Poncer
Firestone	UltraPly	TPO	Gris, blanc
Köster	Köster ECB 2.0	FPO/TPO	Poncer
Köster	Köster TPO 2.0	FPO/TPO	Poncer
Polyfin AG	Polyfin 3012	FPO/TPO	Poncer
Polyfin AG	Polyfin 3016	FPO/TPO	Poncer
Polyfin AG	Polyfin 3018	FPO/TPO	Poncer
Polyfin AG	Polyfin 3020	FPO/TPO	Poncer
Polyfin AG	Polyfin 3024	FPO/TPO	Poncer
Polyfin AG	Polyfin 4230	FPO/TPO	Poncer
Polyfin AG	Polyfin 5028 SK	FPO/TPO	Poncer
Schedetal	ExtruPol M	FPO	Poncer
Sika	Sarnafil TS 77-18	FPO	
Soprema	Flagon Energy +	FPO	
Soprema	Flagon EP/PR	FPO	
Soprema	Flagon EP/PV	FPO	
Wolfen	Inofin FR	FPO	Poncer
Wolfen	Inofin FR-V	FPO	Poncer
Polyvinylchloride			
Bauder	Thermofol	PVC-P	Film pour surfaces praticables
Bauder	Thermofol D	PVC-P	
Bauder	Thermofol M	PVC-P	
Bauder	Thermofol U	PVC-P	Anthracite, gris bleu, gris foncé, noir olive, rouge tuile
Bauder	Thermofol U15V	PVC-P	
Fatra	Aquaplast 805	PVC-P	vert
Fatra	Aquaplast 805\IV-F	PVC-P	Noir
Fatra	Ekoplast 806	PVC-P	
Fatra	Fatrafol 803	PVC-P	Brun
Fatra	Fatrafol 804	PVC-P	Standard, RAL 7040
Fatra	Fatrafol 807	PVC-P	RAL 7040
Fatra	Fatrafol 807\IV	PVC-P	RAL 7040
Fatra	Fatrafol 810	PVC-P	Bleu, brun, vert, rouge, RAL 7012, 7040, 9010
Fatra	Fatrafol 810\IV	PVC-P	RAL 7040
Fatra	Fatrafol 813\VS	PVC-P	Jaune
Fatra	Fatrafol 814	PVC-P	Gris foncé, vert, RAL 7040
Fatra	Fatrafol 818\IV	PVC-P	Gris foncé
Fatra	Stafol 914	PVC-P	Anthracite
FDT	Rhenofol CG	PVC-P	
FDT	Rhenofol CV	PVC-P	
Mapei	Mapeplan	PVC	
Protan	Protan SE	PVC-P	
Renolit	Alkorplan	PVC	
Sika	Sarnafil S327-18EL	PVC-P	Poncer

Fabricant/Distributeur	Support	Composition	Remarques
Sika	Sikaplan 18G-03	PVC-P	
Sika	Sikaplan SG 15	PVC-weich	
Sika	Sikaplan SGK	PVC-P	
Sika	Sikaplan SGmA 18	PVC-P	
Soprema	Flagon SR	PVC	
Soprema	Flagon SV	PVC	
Wolfen	Cosmofin FG	PVC	
Wolfen	Wolfen GW SK	PVC	Gris clair, noir
Wolfen	Wolfen IB	PVC	
Wolfen	Wolfen M	PVC	
Wolfen	Tectofin RG	ASA-PVC-P	
Wolfen	Tectofin RV	ASA-PVC-P	
Wolfen	Tectofin RV Plus	ASA-PVC-P	
Copolymère bitume – éthylène			
Polyfin AG	O.C.-Plan 3020	ECB	Poncer
Polyfin AG	O.C.-Plan 4125	ECB	Poncer
Polyfin AG	O.C.-Plan 4230	ECB	Poncer
Polyfin AG	O.C.-Plan 5028 SK	ECB	Poncer
Schedetal	ExtruBit M	ECB	
Polyisobutylène			
FDT	Rhepanol FK	PIB	
FDT	Rhepanol HFK	PIB	
FDT	Rhepanol HFK-SK	PIB	
FDT	Rhepanol HG	PIB	
FDT	Rhepanol HSG	PIB	
FDT	Rhepanol HSK	PIB	
Autres supports			
Divers	PVC-Tube	PVC (dur)	Dépolir
Swisspearl	Duripanel B1 plaque de maintien	Panneaux d'agglomérés liés au ciment	Dépolir
Gutex	Implio	Fibres de bois tendres	Dépolir
Illbruck	ME110 Allwetterfolie	Film PmB avec HDPE	
Diverse	Cadres de fenêtres	PVC	Dépolir
Diverse	Acier	Métal	Dépolir
Diverse	Acier zingué	Métal	Dépolir
Diverse	Acier inoxydable	Métal	Dépolir
Diverse	Fer	Métal	Dépolir
Diverse	Cuivre	Métal	Dépolir
Diverse	Zinc	Métal	Dépolir
Diverse	Béton, Mortier ciment	ciment	Poncer (éliminer le lait de ciment) 2 x BIKUCOAT -Universalprimer 2K
Diverse	Bois plein, OSB, lamellé collé	bois	Dépolir avec disque ZEC

Remarques importantes:

N'utiliser que des produits dégraissant pour le nettoyage du support. ATTENTION: aérer pendant min. ½ heure pour tous les supports.

Les déclarations de préparation du support sont indicatives. Dans la grande variété des matériaux des modifications de propriétés sont possibles, nous ne pouvons donc garantir l'adhérence. Il est en tout cas conseillé de tester l'adhérence sur site au cas par cas.

Les données présentées ici reflète l'état actuel de la technique, sont indicatives et n'engagent aucune responsabilité. Les renseignements fournis ici sont basé sur des conditions normales et habituelles. Des valeurs précises ne peuvent être définies que par la mise en place de tests approfondis. La protection des droits des tiers et les directives réglementaires doivent être respectées.

veuillez respecter les valeurs de point de rosée et d'humidité du support toléré selon la SIA..