

Préparation du support pour l'étanchéité des raccord et détails, ainsi que des surfaces avec swissporBIKUCOAT-PUR

Fabricant/Distributeur	Support	Composition	Préparation	Imprégnation
Bitume élastomère				
swisspor Romandie SA	BIKUTOP / BIKUTOP LL	PBD/SBS	Nettoyer les ardoises avec une brosse métallique et enlever soigneusement les paillettes détachées.	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Divers	Bitume élastomère	PBD	Nettoyer les ardoises avec une brosse métallique et enlever soigneusement les paillettes détachées.	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
EPDM				
Alwitra	Evalastic	EPDM	Dégraisser, dépolir	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Bauer plastique	SB FIX Tan	EPDM	Dégraisser, dépolir	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Carlisle CM	Resitrix CL	EPDM	Dégraisser, dépolir	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Carlisle CM	Resitrix MB	EPDM	Dégraisser, dépolir	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Carlisle CM	Resitrix SK Partial Bond	EPDM	Dégraisser, dépolir	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Carlisle CM	Resitrix SK-W Full Bond	EPDM	Dégraisser, dépolir	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Carlisle CM	Resitrix SR	EPDM	Dégraisser, dépolir	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Carlisle CM-Europe	Hertalan S	EPDM	Dégraisser, dépolir	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Duraproof	Novoproof DA	EPDM	Dégraisser, dépolir	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Duraproof	Novoproof DA-G	EPDM	Dégraisser, dépolir	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Duraproof	Novoproof DA-K	EPDM	Dégraisser, dépolir	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Duraproof	Novoproof DA-P	EPDM	Dégraisser, dépolir	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Duraproof	Novoproof DA-S	EPDM-caoutchouc	Dégraisser, dépolir	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Duraproof	Novoproof FA	EPDM	Dégraisser, dépolir	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Firestone	Rubbergard	EPDM	Dégraisser, dépolir	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Firestone	Rubbergard LSFR	EPDM	Dégraisser, dépolir	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
TPH-système de construction	Proofmate FD	EPDM	Dégraisser, dépolir	BIKUCOAT-Universalprimer 2K

Fabricant/Distributeur	Support	Composition	Préparation	Imprégnation
Polymères thermoplastiques				
Alwitra	Evalon	EVA/PVC	Dégraisser, dépolir	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Alwitra	Evalon V	EVA/PVC	Dégraisser, dépolir	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Alwitra	Evalon VSK	EVA/PVC	Dégraisser, dépolir	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Alwitra	Evalon VGSK	EVA/PVC	Dégraisser, dépolir	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Renolit	Alkortec A Typ 35198	EVA-EBA-PVC	Dégraisser, dépolir	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Renolit	Alkortec F Typ 35196	EVA-EBA-PVC	Dégraisser, dépolir	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Veaplan GmbH	Veaplan	VAE/VC/EVA	Dégraisser, dépolir	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Polyoléfines				
Bauder	Thermofin F	FPO-PP	Dégraisser, dépolir	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Bauder	Thermofin F TL	FPO	Dégraisser, dépolir	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Bauder	Thermofin F15V	FPO-PP	Dégraisser, dépolir	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Bauder	Thermoplan T	FPO-PP	Dégraisser, dépolir	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Bauder	Thermoplan T TL	FPO	Dégraisser, dépolir	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Bauder	Thermoplan T15V	FPO-PP	Dégraisser, dépolir	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Bauder	Thermoplan Walkaway	FPO-PP	Dégraisser, dépolir	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Börner	Austroplan	FPO	Dégraisser, dépolir	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Börner	BÖRNER TP FOL	TPO	Dégraisser, dépolir	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Firestone	UltraPly	TPO	Dégraisser, dépolir	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Köster	Köster ECB 2.0	FPO/TPO	Dégraisser, dépolir	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Köster	Köster TPO 2.0	FPO/TPO	Dégraisser, dépolir	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Polyfin AG	Polyfin 3012	FPO/TPO	Dégraisser, dépolir	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Polyfin AG	Polyfin 3016	FPO/TPO	Dégraisser, dépolir	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Polyfin AG	Polyfin 3018	FPO/TPO	Dégraisser, dépolir	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Polyfin AG	Polyfin 3020	FPO/TPO	Dégraisser, dépolir	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Polyfin AG	Polyfin 3024	FPO/TPO	Dégraisser, dépolir	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Polyfin AG	Polyfin 4230	FPO/TPO	Dégraisser, dépolir	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Polyfin AG	Polyfin 5028 SK	FPO/TPO	Dégraisser, dépolir	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Schedetal	ExtruPol M	FPO	Dégraisser, dépolir	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Sika	Sarnafil TS 77-18	FPO	Dégraisser, dépolir	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Soprema	Flagon Energy +	FPO	Dégraisser, dépolir	BIKUCOAT-Universalprimer 2K

Fabricant/Distributeur	Support	Composition	Préparation	Imprégnation
Soprema	Flagon EP/PR	FPO	Dégraisser, dépolir	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Soprema	Flagon EP/PV	FPO	Dégraisser, dépolir	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Wolfen	Inofin FR	FPO	Dégraisser, dépolir	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Wolfen	Inofin FR-V	FPO	Dégraisser, dépolir	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Polychlorure de vinyle (PVC)				
Bauder	Thermofol	PVC-P	Dégraisser, dépolir	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Bauder	Thermofol D	PVC-P	Dégraisser, dépolir	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Bauder	Thermofol M	PVC-P	Dégraisser, dépolir	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Bauder	Thermofol U	PVC-P	Dégraisser, dépolir	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Bauder	Thermofol U15V	PVC-P	Dégraisser, dépolir	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Fatra	Aquaplast 805	PVC-P	Dégraisser, dépolir	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Fatra	Aquaplast 805V-F	PVC-P	Dégraisser, dépolir	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Fatra	Ekoplast 806	PVC-P	Dégraisser, dépolir	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Fatra	Fatrafol 803	PVC-P	Dégraisser, dépolir	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Fatra	Fatrafol 804	PVC-P	Dégraisser, dépolir	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Fatra	Fatrafol 807	PVC-P	Dégraisser, dépolir	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Fatra	Fatrafol 807V	PVC-P	Dégraisser, dépolir	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Fatra	Fatrafol 810	PVC-P	Dégraisser, dépolir	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Fatra	Fatrafol 810V	PVC-P	Dégraisser, dépolir	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Fatra	Fatrafol 813VS	PVC-P	Dégraisser, dépolir	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Fatra	Fatrafol 814	PVC-P	Dégraisser, dépolir	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Fatra	Fatrafol 818V	PVC-P	Dégraisser, dépolir	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Fatra	Strafol 914	PVC-P	Dégraisser, dépolir	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
FDT	Rhenofol CG	PVC-P	Dégraisser, dépolir	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
FDT	Rhenofol CV	PVC-P	Dégraisser, dépolir	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Mapei	Mapeplan	PVC	Dégraisser, dépolir	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Protan	Protan SE	PVC-P	Dégraisser, dépolir	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Renolit	Alkorplan	PVC	Dégraisser, dépolir	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Sika	Sarnafil S327-18EL	PVC-P	Dégraisser, dépolir	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Sika	Sikaplan 18G-03	PVC-P	Dégraisser, dépolir	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Sika	Sikaplan SG 15	PVC-mou	Dégraisser, dépolir	BIKUCOAT-Universalprimer 2K

Fabricant/Distributeur	Support	Composition	Préparation	Imprégnation
Sika	Sikaplan SGK	PVC-P	Dégraissier, dépolir	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Sika	Sikaplan SGM A 18	PVC-P	Dégraissier, dépolir	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Soprema	Flagon SR	PVC	Dégraissier, dépolir	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Soprema	Flagon SV	PVC	Dégraissier, dépolir	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Wolfen	Cosmofin FG	PVC	Dégraissier, dépolir	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Wolfen	Wolfen GW SK	PVC	Dégraissier, dépolir	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Wolfen	Wolfen IB	PVC	Dégraissier, dépolir	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Wolfen	Wolfen M	PVC	Dégraissier, dépolir	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Wolfen	Tectofin RG	ASA-PVC-P	Dégraissier, dépolir	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Wolfen	Tectofin RV	ASA-PVC-P	Dégraissier, dépolir	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Wolfen	Tectofin RV Plus	ASA-PVC-P	Dégraissier, dépolir	BIKUCOAT-Universalprimer 2K

Bitume de copolymère d'éthylène

Polyfin AG	O.C.-Plan 3020	ECB	Dégraissier, dépolir	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Polyfin AG	O.C.-Plan 4125	ECB	Dégraissier, dépolir	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Polyfin AG	O.C.-Plan 4230	ECB	Dégraissier, dépolir	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Polyfin AG	O.C.-Plan 5028 SK	ECB	Dégraissier, dépolir	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Schedetal	ExtruBit M	ECB	Dégraissier, dépolir	BIKUCOAT-Universalprimer 2K

Polyisobutylène

FDT	Rhepanol FK	PIB	Dégraissier, dépolir	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
FDT	Rhepanol HFK	PIB	Dégraissier, dépolir	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
FDT	Rhepanol HFK-SK	PIB	Dégraissier, dépolir	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
FDT	Rhepanol HG	PIB	Dégraissier, dépolir	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
FDT	Rhepanol HSG	PIB	Dégraissier, dépolir	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
FDT	Rhepanol HSK	PIB	Dégraissier, dépolir	BIKUCOAT-Universalprimer 2K

Autres supports

Divers	Tube PVC	PVC (dur)	Dégraissier, dépolir	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Eternit	Duripanel B1 plaque de maintien	Panneaux d'agglomérés liés au ciment	Dépolir	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Gutex	Implio	Fibres de bois tendres	Dépolir	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Divers	Châssis de fenêtre	PVC	Dégraissier, dépolir	BIKUCOAT-Universalprimer 2K

Fabricant/Distributeur	Support	Composition	Préparation	Imprégnation
Divers	Acier	Métal	Dégraisser, dépolir	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Divers	Acier galvanisé	Métal	Dégraisser, dépolir	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Divers	Acier inoxydable	Métal	Dégraisser, dépolir	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Divers	Fer	Métal	Dégraisser, dépolir	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Divers	Cuivre	Métal	Dégraisser, dépolir	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Divers	Zinc	Métal	Dégraisser, dépolir	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Divers	Béton, mortier de ciment	Ciment	Poncer (La peau du ciment doit être enlevée). La protection alcaline contre le béton frais (moins de 6 mois). Deux couches de BIKUCOAT-Primer sont nécessaires, laisser sécher entre les couches.	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Divers	Bois brut, travaillé, OSB, panneaux multicouches	Bois	Dépolir	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Divers	Asphalte neuf	Asphalte	Nettoyer, rendre rugueux	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Divers	Asphalte existant	Asphalte	Nettoyer, rendre rugueux	BIKUCOAT-Universalprimer 2K, étaler du sable siliceux (gran. : 0.7-1.2mm / 700g/m ²), tasser.

Informations importantes :

Pour tous les supports non absorbants, un récipient propre doit être utilisé sans aucune contamination dans l'apprêt.

Pour le nettoyage des surfaces, n'utiliser que des produits de nettoyage dégraissants (non gras). ATTENTION : Il est absolument nécessaire de respecter un temps d'évaporation d'env. 1/2 h pour tous les supports.

Les indications sur la préparation des supports doivent être considérées comme des recommandations. Selon les matériaux, il est possible d'obtenir des résultats différents. Par conséquent, nous déclinons toute responsabilité concernant nos informations. En cas de doute, nous recommandons des essais d'applications sur site.

Toutes les informations et déclarations contenues dans le tableau ci-dessus ont été rassemblées de manière consciencieuse et fiable, conformément à l'état actuel de la technique et sont données à titre indicatif. Aucune responsabilité juridique ne peut en découler. Les informations fournies font référence à des circonstances normales et habituelles. Seul un test en situation permet de déterminer si elles sont appropriées à un cas spécifique. Les droits de propriété intellectuelle des tiers et les réglementations officielles doivent être respectés.

À noter : veuillez respecter les valeurs recommandées pour le point de rosée et d'humidité du support selon la SIA.