

## BIKUCOAT-Universalprimer 2K

2-komponentiger lösemittelhaltiger Haftvermittler für nahezu alle Arten von Untergründen. Bestehend aus einer Harzlösung (Komponente A) und einem Härter (Komponente B).

Ausführung gemäss den aktuellen Verarbeitungsrichtlinien.

### Anwendungsgebiet

- Haftvermittler für nahezu alle Untergründe für BIKUCOAT-SMP ECO und BIKUCOAT-PUR.
- siehe Haftungstabelle [www.swisspor.ch](http://www.swisspor.ch)



### Technische Werte

Produkt	BIKUCOAT-Universalprimer 2K	
Eigenschaften	Einheiten	
Material		2K Haftvermittler, lösemittelhaltig
Lieferform		Komponente A: flüssig 1,4 kg Komponente B: flüssig 0,84 kg
Farbe		Komponente A: schwach gelb Komponente B: farblos
vollständig vernetzt nach	Mn.	~30 bis 60 je nach Auftragsmenge und Temperatur
Mischverhältnis 100:60		Komponente A: 100 Anteile Komponente B: 60 Anteile
Mischanleitung		Inhalt der beiden Komponenten gründlich aufrühren
Verarbeitung		Gebrauchsfertige Mischung mit Pinsel oder Rolle auf den vorbereiteten Untergrund auftragen. Nach dem Mischen der beiden Komponenten (A+B) bleibt der Haftvermittler im luftdicht geschlossenen Originalgebinde mehrere Wochen gebrauchsfertig.
Verbrauch	g/m <sup>2</sup>	~100 bis 200
Flammpunkt	° C	~ +30
Viskosität	mPas/20° C	Komponente A: 10 - 30 Komponente B: 20 - 30
Dichte	g/ml bei 20° C	Komponente A: ~ 0.9 Komponente B: ~ 0.9
Haltbarkeit bei ordnungsgemässer Lagerung	Mnate	≥ 6
Lagerung		originalverpackt, kühl, trocken, frostfrei und luftdicht verschlossen. Direkte Sonnenbestrahlung vermeiden.

Verarbeitungshinweis: darf nicht in Innenräumen verarbeitet werden

Arbeitsschutz: Haut- und Augenkontakt vermeiden, Dämpfe nicht einatmen, für gute Belüftung bei der Verarbeitung sorgen. Weitere Informationen sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Hinweis: Vorliegende Angaben basieren auf dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen bleiben vorbehalten.