

BIKUCOAT-PUR

Selbstvernetzende 1-Komponenten-PUR Prepolymermischung für Detailanschlüsse auf Balkonen und Terrassen. Ausführung gemäss den aktuellen Verarbeitungsrichtlinien.

Eigenschaften und Vorteile

- hoch- /dauerelastisch
- diffusionsfähig
- witterungsbeständig
- UV-stabil
- Alterungsbeständig



Anwendungsgebiet

- Neubau und Renovationen
- für den Anwendungsbereich nach SIA271
- zusammen mit der BIKUCOAT Viesarmierung für Detailabdichtungen von Dächern und Terrassen

Technische Werte

Produkt	BIKUCOAT PUR	
Eigenschaften	Einheiten	
Material		Polyurethan – Prepolymere
Reissdehnung inkl. Mies	%	~40
Zugfestigkeit	N/mm ²	7
Kälteflexibilität	°C	≤ - 30
Temperaturbeständigkeit	°C	+ 90
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl	μ	1550
Dichte	g/cm ³ /20°C	~1.4
Lösemittelanteil	%	~4
Hautbildungszeit nach (bei 20°C, 60% r.L.F.)	Stunden	~2
vollständig vernetzt nach	Stunden	~48
Verbrauch	kg/m ²	min. 3
Haltbarkeit, ungeöffnet	Monate	~6
Farbe		silbergrau oder schwarz
Lieferform	kg	4 / 12.5
Brandverhalten Klassifizierung nach EN	13501-1	E
Verarbeitung		Gebrauchsfertige Mischung mit der Lammfellrolle oder Pinsel auf den vorbereiteten Untergrund auftragen
Lagerung		originalverpackt, kühl, trocken, frostfrei und luftdicht verschlossen. Direkte Sonnenbestrahlung vermeiden

Hinweis: Vorliegende Angaben basieren auf dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen bleiben vorbehalten.

Bei Applikationen auf alkalischen Untergrund ist dieser 2x mit BIKUCOAT-Primer oder BIKUCOAT-Universalprimer 2K vorzustrichen.

