

swissporAIROFOM TDZ

PE-Schaumfolie unvernetzt FCKW/HFCKW-frei, 100 % recycelbar

Anwendungsgebiet

- Neubau und Renovation
- Schutz- und Trittschallmatte mit allg. bauaufsichtlicher Zulassung Z-23.21-1542



Technische Werte



Produkt	swissporAIROFOM TDZ	
Eigenschaften	Einheit	
Rohdichte	kg/m ³	~ 23
Wärmeleitfähigkeit λ bei 10°C	W/m·K	0.045
Dicke	mm	6
Zusammendrückbarkeit	mm	0.6
Wasseraufnahme 7d	Vol.-%	< 2
Zugfestigkeit längs	kPa 1)	178
Formbeständigkeit bei 23°C/2kPa	%	4.8
Formbeständigkeit bei erhöhter Temperatur/2kPa	%	17
Brandverhalten Klassifizierung nach EN 13501-1		E
Brandverhaltensgruppe nach VKF		RF3 (or)
Dynamische Steifigkeit	MN/m ³	130
Trittschallverbesserungsmass	dB	≥ 18
Temperaturbeständigkeit	°C	-40 bis +70

1. 100 kPa = 100 kN/m² = 0.1 N/mm²

Hinweis: Vorliegende Angaben basieren auf dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen bleiben vorbehalten.