


swissporBIKUTOP ECO EP4 S flam

swissporBIKUTOP ECO: Ein recyceltes Bitumen von hoher Qualität.

Grau beschieferte Oberbahn

Vollflächig im Schweissverfahren auf Unterbahn applizieren



Anwendungsgebiet

Frei bewitterbare Oberbahn für:

- Flachdachabdichtung unter bekieseter oder begehbare Schutz- und Nutzschichten
- Oberbahn auf mehrlagige Unterterrainabdichtung
- mehrlagige Auf- und Abbordung bzw. Dachrandabschluss als Oberbahn
- Flachdachabdichtung ohne Schutz- und Nutzschicht, Gefälle = 1.5 %



Technische Werte

Produkt	swissporBIKUTOP ECO EP4 S flam		
Eigenschaften	Einheiten	Norm SN EN bzw. SIA	
Bezeichnung		281	EP4.0 a,flam
Anwendung		270	A1, A2, B1
Deklaration			CE
Trägereinlage			Polystervlies
Belagsmasse			Elastomerbitumen mit 50% Recykat
Oberfläche oben Oberfläche unten			Schieferschuppen grau Flammfolie
Sichtbare Mängel		1850-1	keine
Länge Breite	m	1848-1	8 1,0
Geradheit	mm/10m	1848-1	≤ 20
Flächenbezogene Masse	kg/m ²	1849-1	4,7
Dicke 1)	mm	1849-1	4,0
Wasserdichtheit Verfahren	B = Typ T	1928	B
Brandverhalten Klassifizierung nach EN		13501-1	E
Brandverhaltensgruppe		VKF	RF3 (cr)
Zug-Dehnungsverhalten Höchstzugkraft, längs 2)	N/50 mm	12311-1	850
Zug-Dehnungsverhalten Höchstzugkraft, quer 2)	N/50 mm	12311-1	600
Zug-Dehnungsverhalten Höchstzugkraftdehnung, längs 2)	%	12311-1	22
Zug-Dehnungsverhalten Höchstzugkraftdehnung, quer 2)	%	12311-1	22
Widerstand gegen stossartige Belastung	mm	12691	1000
Widerstand gegen statische Belastung	kg	12730	≥ 20
Masshaltigkeit	%	1107-1	≤ 0,4
Kaltbiegeverhalten 5) Künstliche Alterung Kaltbiegeverhalten 3)	°C	1109	≤ -20
Wärmestandfestigkeit Künstliche Alterung Wärmestandfestigkeit 4)	°C	1110	≥ 100
Bestreuungshaftung	%	1109	≤ 30
Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke s=μ·d 6)	Richtwert in m		200

1. Toleranz ± 5%

2. Toleranz ± 15%

3. Toleranz + 10 °C

4. Toleranz - 10 °C

5. Anwendung über 1000 m ü.M ≤ -20°C oder objektspezifisch noch niedriger

6. kein Bestandteil der Qualitätskontrolle, die Rechenwerte entsprechen Angaben aus der Literatur

Hinweis: Vorliegende Angaben basieren auf dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen bleiben vorbehalten.



swisspor AG
Bahnhofstrasse 50
CH-6312 Steinhausen
info@swisspor.com
Tel. +41 56 678 98 98

Verkauf
Tel. +41 56 678 98 98
Fax +41 56 678 98 99

Technischer Support
Tel. +41 56 678 98 00
Fax +41 56 678 98 01