

Wethan 109 (Wethan 509)

Grundierung für TPO/FPO Dachbahnen

1-komponentige, lösemittelhaltige Grundierung auf Polyurethanbasis.

Wethan 109 (*Wethan 509*) ist eine 1-komponentige Grundierung zur Haftvermittlung zwischen FPO- und TPO- Bahnen und dem WestWood Dachabdichtungssystem.



Eigenschaften und Vorteile

- leichte Verarbeitung
- geringer Verbrauch

Anwendungsgebiet

- Neubau und Renovationen
- für den Anwendungsbereich nach SIA 271
- als Grundierung zur Haftvermittlung zwischen FPO- oder TPO-Bahnen und dem WestWood Dachabdichtungssystem

Technische Werte

Produkt	Wethan 109 (<i>Wethan 509</i>)	
Eigenschaften	Einheiten	
Mischanleitung		Inhalt des Eimers gründlich aufrühren
Oberflächenverhältnisse		trocken
relative Luftfeuchtigkeit	%	≤ 90
Lufttemperatur	°C	+ 3 bis + 35
Untergrundtemperatur	°C	+ 3 bis + 50*
Materialtemperatur	°C	+ 3 bis + 30
Trockenzeit (bei + 3°C)	Std.	~ 3 bis 6
Trockenzeit (bei + 10°C)	Std.	~ 2 bis 4
Trockenzeit (bei + 20°C)	Std.	~ 1.5 bis 3
Trockenzeit (bei + 30°C)	Std.	~ 1 bis 2
Verarbeitung		mit Pinsel
Verbrauch	kg/m ²	~ 0.03 bis 0.05
Haltbarkeit ungeöffnet ab Produktionsdatum	Monate	~ 6
Lagerung		originalverpackt, kühl, trocken, frostfrei und luftdicht verschlossen. Direkte Sonnenbestrahlung vermeiden.
Farbe		unpigmentiert

*während der Verarbeitung und Aushärtung min. 3°C über dem Taupunkt

Weitere Angaben siehe Arbeitsleitfaden / Verlegehinweise

Hinweis: Vorliegende Angaben basieren auf dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen bleiben vorbehalten.