

Wecryl 402 Finish (Wecryl 220 Finish)

Finish, transparent

2-komponentige, schnellreaktives, flexibilisiertes, unpigmentiertes Versiegelungsharz auf Basis von Polymethylmethacrylat (PMMA).

Wecryl 402 Finish (*Wecryl 220 Finish*) ist eine farblose, klare und mechanisch belastbare Oberflächenversiegelung für abgestreute Flächen.

Sie ist speziell zur Kopfversiegelung von Colorsand geeignet.



Eigenschaften und Vorteile

- transparent
- abriebfest
- dauerhaft witterungsbeständig (UV-, hydrolyse-, alkalibeständig)
- leichte und schnelle Verarbeitung
- schnelle Aushärtung
- lösemittelfrei

Anwendungsgebiet

- Neubau und Renovationen
- für den Anwendungsbereich nach SIA271
- zur dauerhaften Kopfversiegelung von WestWood Einstreusystemen

Technische Werte

Produkt	Wecryl 402 Finish (<i>Wecryl 220 Finish</i>)	
Eigenschaften	Einheiten	
Mischverhältnis		
Untergrundtemperatur + 10°C		10 kg PMMA-Harz + „auf Anfrage“ kg Katalysator
Untergrundtemperatur + 15 bis 25°C		10 kg PMMA-Harz + 0.1 kg Katalysator
Untergrundtemperatur + 30°C		10 kg PMMA-Harz + „auf Anfrage“ kg Katalysator
Mischanleitung		Inhalt des Eimers gründlich aufrühren. Weplus Katalysator bei langsam laufendem Rührwerk zugeben und 2 Mn. (< 10°C, 4 Mn.) mischen. Material an Boden und Rand des Behälters muss mit erfasst werden.
Topfzeit (bei + 20°C, 1% Kat.)	Mn.	~ 15
Oberflächenverhältnisse		trocken
relative Luftfeuchtigkeit	%	≤ 90
Lufttemperatur	°C	+ 10 bis + 20
Untergrundtemperatur	°C	+ 10 bis + 30*
Materialtemperatur	°C	+ 10 bis + 20
regenfest (bei + 20°C, 1% Kat.)	Mn	~ 45
begehrbar/überarbeitbar (bei + 20°C, 1% Kat.)	Mn	~ 60
ausgehärtet (bei + 20°C, 1% Kat.)	Mn	~ 180
Verarbeitung		mit Gummileiste hart und Finishroller
Verbrauch	kg/m ²	~ 0.60 bis 0.80 je nach Korngrösse der Abstreung
Haltbarkeit ungeöffnet ab Produktionsdatum	Monate	~ 6
Lagerung		originalverpackt, kühl, trocken, frostfrei und luftdicht verschlossen. Direkte Sonnenbestrahlung vermeiden.
Farbe		unpigmentiert

*während der Verarbeitung und Aushärtung min. 3°C über dem Taupunkt
Weitere Angaben siehe Arbeitsleitfaden / Verlegehinweise

Hinweis: Vorliegende Angaben basieren auf dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen bleiben vorbehalten.



swisspor AG
Bahnhofstrasse 50
CH-6312 Steinhausen
info@swisspor.com
Tel. **+41 56 678 98 98**

Verkauf
Tel. +41 56 678 98 98
Fax +41 56 678 98 99

Technischer Support
Tel. +41 56 678 98 00
Fax +41 56 678 98 01