

## Wecryl 488 Finish (Wecryl 288 Finish)

Finish, pigmentiert

2-komponentige, schnellreaktives, pigmentiertes Versiegelungsharz auf Basis von Polymethylmethacrylat (PMMA).

Wecryl 488 Finish (*Wecryl 288 Finish*) dient als Nutzschrift innerhalb der WestWood Systeme. Es ist eine hochwertige, mechanisch belastbare und farblich frei gestaltbare Oberflächenversiegelung mit der auch Muster oder Schriftzüge erstellt werden können. Unterschiedliche Einstreumaterialien ermöglichen die Einstellung der gewünschten Rutschfestigkeit.



### Eigenschaften und Vorteile

- RAL Farbtöne frei wählbar
- freie Muster- und Farbgestaltung möglich (z. B. Fliesenoptik, Schriftzüge)
- Rutschfestigkeit einstellbar durch Einstreumaterialien (Chips, Sand)
- abriebfest
- dauerhaft witterungsbeständig (UV-, hydrolyse-, alkalibeständig)
- leichte und schnelle Verarbeitung
- schnelle Aushärtung
- lösemittelfrei

### Anwendungsgebiet

- Neubau und Renovationen
- für den Anwendungsbereich nach SIA 271
- als Oberflächenversiegelung auf allen WestWood Systemen

### Technische Werte

Produkt	Wecryl 488 Finish ( <i>Wecryl 288 Finish</i> )	
Eigenschaften	Einheiten	
Mischverhältnis		
Untergrundtemperatur + 5 bis 10°C		10 kg PMMA-Versiegelung + 0.2 kg Katalysator
Untergrundtemperatur + 15 bis 30°C		10 kg PMMA-Versiegelung + 0.1 kg Katalysator
Mischanleitung		Inhalt des Eimers gründlich aufrühren. Weplus Katalysator bei langsam laufendem Rührwerk zugeben und 2 Min. (< 10°C, 4 Mn.) mischen. Material an Boden und Rand des Behälters muss mit erfasst werden.
Topfzeit (bei + 20°C, 1% Kat.)	Mn.	~ 15
Oberflächenverhältnisse		trocken
relative Luftfeuchtigkeit	%	≤ 90
Lufttemperatur	°C	+ 3 bis + 30
Untergrundtemperatur	°C	+ 5 bis + 30*
Materialtemperatur	°C	+ 3 bis + 25
regenfest (bei + 20°C, 1% Kat.)	Mn	~ 45
begehrbar/überarbeitbar (bei + 20°C, 1% Kat.)	Mn	~ 60
ausgehärtet (bei + 20°C, 1% Kat.)	Mn	~ 180
Verarbeitung		mit Finishroller und Gummileiste hart
Verbrauch	kg/m <sup>2</sup>	~ 0.60 bis 0.80 je nach Korngrösse der Abstreitung
Haltbarkeit ungeöffnet ab Produktionsdatum	Monate	~ 6
Lagerung		originalverpackt, kühl, trocken, frostfrei und luftdicht verschlossen. Direkte Sonnenbestrahlung vermeiden.

Farbe		RAL 7030 Steingrau RAL 7035 Lichtgrau RAL 7038 Achatgrau RAL 7043 Verkehrsgrau RAL 9010 Reinweiss weitere RAL Farbtöne sind auf Anfrage erhältlich
-------	--	---

\*während der Verarbeitung und Aushärtung min. 3°C über dem Taupunkt

Weitere Angaben siehe Arbeitsleitfaden / Verlegehinweise

Hinweis: Vorliegende Angaben basieren auf dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen bleiben vorbehalten.



**swisspor AG**  
Bahnhofstrasse 50  
CH-6312 Steinhausen  
info@swisspor.com  
Tel. **+41 56 678 98 98**

**Verkauf**  
Tel. +41 56 678 98 98  
Fax +41 56 678 98 99

**Technischer Support**  
Tel. +41 56 678 98 00  
Fax +41 56 678 98 01