

## Wecryl 810, Egalisierungsspachtel

Spachtel zum Egalisieren

2-komponentige, schnellhärtende, gefüllte und flexible Spachtelmasse auf Basis von Polymethylmethacrylat (PMMA)

Wecryl 810 ist ein schnellhärtender und flexibler Spachtel zum Schließen von kleinen Rissen und Fugen sowie zum Ausgleich kleiner Unebenheiten. Er dient hauptsächlich der Untergrundvorbereitung für nachfolgende WestWood Abdichtungs- und Beschichtungssysteme.



### Eigenschaften und Vorteile

- leichte Verarbeitung
- Anwendung auch bei Frosttemperaturen
- schnelle Aushärtung
- hydrolyse- und alkalibeständig
- lösemittelfrei

### Anwendungsgebiet

- Neubau und Renovationen
- für den Anwendungsbereich nach SIA271
- als Untergrundvorbehandlung für WestWood Abdichtungs- und Dickbeschichtungssysteme
- zum Schliessen von kleinen Rissen und Fugen
- zum Angleichen von Miesüberlappungen der Abdichtungsebene

### Technische Werte

Produkt	Wecryl 810	
Eigenschaften	Einheiten	
Mischverhältnis Untergrundtemperatur + 3 bis + 5°C Untergrundtemperatur + 10°C Untergrundtemperatur + 15 bis + 35°C Untergrundtemperatur + 40 bis + 50°C		10 kg Spachtel + 0.6 kg Katalysator 10 kg Spachtel + 0.4 kg Katalysator 10 kg Spachtel + 0.2 kg Katalysator 10 kg Spachtel + 0.1 kg Katalysator
Mischanleitung		Inhalt des Eimers gründlich aufrühren. Weplus Katalysator bei langsam laufendem Rührwerk zugeben und 2 Mn. (< 10°C, 4 Mn.) mischen. Material an Boden und Rand des Behälters muss mit erfasst werden.
Topfzeit (bei + 20°C, 3% Kat.)	Mn.	~ 15
Oberflächenverhältnisse		trocken
relative Luftfeuchtigkeit	%	≤ 90
Lufttemperatur	°C	- 5 bis + 35
Untergrundtemperatur	°C	+ 3 bis + 50*
Materialtemperatur	°C	+ 3 bis + 30
regenfest (bei + 20°C, 3% Kat.)	Mn	~ 30
begehbar/überarbeitbar (bei + 20°C, 3% Kat.)	Mn	~ 45
ausgehärtet (bei + 20°C, 3% Kat.)	Mn	~ 180
Verarbeitung		mit Glättkelle oder Spachtel
Verbrauch	kg/lfm kg/l	~ 0.30 Ausgleich von Miesüberlappungen ~ 1.70 Verfüllungen
Haltbarkeit ungeöffnet ab Produktionsdatum	Monate	~ 6

Lagerung		originalverpackt, kühl, trocken, frostfrei und luftdicht verschlossen. Direkte Sonnenbestrahlung vermeiden.
Farbe		RAL 7032 Kieselgrau

\*während der Verarbeitung und Aushärtung min. 3°C über dem Taupunkt

Weitere Angaben siehe Arbeitsleitfaden / Verlegehinweise

Hinweis: Vorliegende Angaben basieren auf dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen bleiben vorbehalten.



**swisspor AG**  
Bahnhofstrasse 50  
CH-6312 Steinhausen  
info@swisspor.com  
Tel. **+41 56 678 98 98**

**Verkauf**  
Tel. +41 56 678 98 98  
Fax +41 56 678 98 99

**Technischer Support**  
Tel. +41 56 678 98 00  
Fax +41 56 678 98 01