

WGP 105 (WGP 705)

Grundierung für Glasuntergründe

1-komponentige, lösemittelhaltige Grundierung auf Acrylatbasis.

WDP 105 (WGP 705) ist eine Grundierung zur Haftvermittlung zwischen Glasuntergründen und WestWood Abdichtungs- oder Dickschichtsystemen.

Eigenschaften und Vorteile

- leichte Verarbeitung
- sehr gute Haftvermittlung zwischen Glas und nachfolgenden WestWood Systemen



Anwendungsgebiet

- Neubau und Renovationen
- für den Anwendungsbereich nach SIA 271
- Als Grundierung zur Haftvermittlung zwischen Glasuntergründen und nachfolgenden WestWood Abdichtungs- oder Dickschichtsystemen.
- Ungeeignet für die Überarbeitung sind alle anderen Produkte (z.B. Primer, Finish, Spachtel, Mörtel).

Technische Werte

Produkt	WDP 105 (WGP 705)	
Eigenschaften	Einheiten	
Mischanleitung		Vor Arbeitsbeginn den Primer gründlich aufrühren oder schütteln.
Oberflächenverhältnisse		Trocken und eisfrei. Vorgängig mit Weplus Reiniger und einem fusselfreien Lappen abreiben.
relative Luftfeuchtigkeit	%	≤ 90
Lufttemperatur	°C	+ 3 bis + 35
Untergrundtemperatur	°C	+ 3 bis + 50*
Materialtemperatur	°C	+ 3 bis + 30
Trockenzeit (bei + 3°C)	Std.	~ 4
Trockenzeit (bei + 10°C)	Std.	~ 3
Trockenzeit (bei + 20°C)	Std.	~ 2
Trockenzeit (bei + 30°C)	Std.	~ 1
Überarbeitung	Std.	≤ 24
Verarbeitung		Mit Fellroller oder Pinsel
Verbrauch	kg/m ²	~ 0.15 bis 0.2
Haltbarkeit ungeöffnet ab Produktionsdatum	Monate	~ 6
Lagerung		originalverpackt, kühl, trocken, frostfrei und luftdicht verschlossen. Direkte Sonnenbestrahlung vermeiden.
Farbe		unpigmentiert

*während der Verarbeitung und Aushärtung min. 3°C über dem Taupunkt

Weitere Angaben siehe Arbeitsleitfaden / Verlegehinweise

Hinweis: Vorliegende Angaben basieren auf dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen bleiben vorbehalten.