

swissporGLASS Roll-T PE-Plus

Glaswolle Trittschalldämmplatten auf Rollen.

Beschichtung: Strapazierfähige PE-Folie mit Raster, Überlappungen selbstklebend.

Anwendungsgebiet

- Neubau und Renovationen
- Trittschall- und Wärmedämmung unter schwimmenden Estrichen
- Schallabsorption



Technische Werte

Produkt	swissporGLASS Roll-T Typ PE-Plus			
Eigenschaften	Symbole, Bezeichnungsschlüssel und Einheiten nach SN EN 13162/ SIA 279.162		Norm SN EN bzw. SIA	
Rohdichte ¹⁾	ρ_a	kg/m ³	279.067	~80
Nennwert Wärmeleitfähigkeit ²⁾	λ_D	W/(m·K)	279	0.032
Spezifische Wärmekapazität	c	J/(kg·K)	381.101	1030
Diffusionswiderstandszahl	μ		381.101	~1
Brandverhalten Klassifizierung nach EN			13501-1	E
Brandverhaltensgruppe			VKF	RF3 (α)
Dynamische Steifigkeit	s'	MN/m ³	181.201	12 mm = 16 15 mm = 12 20 mm = 9 25 mm = 7 30 mm = 6
Bemessungen / Nutzung schwimmende Estriche		Kategorie	251	A, B, C, D
Zusammendrückbarkeit $d_L - d_B$	c	mm	381.101	≤ 3
Längenbezogener Strömungswiderstand	r	kPa·s/m ²	181.205	≥ 45
Lieferdicken		mm		12 - 30
Material	Trittschalldämmung aus Glaswolle			

1. Die Rohdichte ist gemäss Norm SN EN 13162 / SIA 279.162 kein Leistungskennwert

2. Die verbindliche Wärmeleitfähigkeit ist auf www.swisspor.ch unter Produkte der SIA-Bestätigung zu entnehmen.

Hinweis: Vorliegende Angaben basieren auf dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen bleiben vorbehalten.