



Flexkleber S1

Universeller, flexibler Fliesenkleber zum Verlegen von Wand- und Bodenfliesen

Eigenschaften

- Sehr gute Standfestigkeit
- Wasserfest und frostsicher
- · Hydraulisch abbindend

200

Anwendungsgebiet

- Neubau und Renovation
- Für innen und aussen
- Für Wand und Boden
- Für die Verlegung von Fliesen und Platten im Dünn-, und Mttelbettverfahren
- Zum Verlegen auf swissporBOARD Verbundabdichtung
- Zum Verlegen von keramischen Belägen auf Entkopplungsgewebe und Entkopplungsplatten, z. B. swissporBOARD Flexible Abdichtungsbahn.

Technische Werte

Produkt	swissporBOARD Flexkleber S1	
Eigenschaften	Einheiten	
Wasserzugabe pro kg	I	ca. 0.29
Verbrauch	kg/m ²	6er Zahnung ca. 2,0 Trockenmörtel 8er Zahnung ca. 2,7 Trockenmörtel 10er Zahnung ca. 3,4 Trockenmörtel 12er Zahnung ca. 4,0 Trockenmörtel 15er Zahnung ca. 5,1 Trockenmörtel
Untergrundanforderungen		sauber, fest, eben, tragfähig, frostfrei, verwindungssteif und frei von Rissen. Minderfeste oder nicht tragfähige Oberflächenschichten müssen sorgfältig entfernt werden.
Verarbeitung		Ca. 3 Mnuten in einem sauberen Gefäss knollenfrei, plastisch und homogen anmischen. Empfohlen wird ein Rührgerät mit ca. 600 Umdrehungen/Mnute mit einem Wendelrührer. Nach einer Reifezeit von ca. 3 Mnuten nochmals kurz durchrühren. Im ersten Schritt mit der glatten Seite der Stahlkelle eine dünne Kratzspachtelung auftragen. Im zweiten Schritt mit der entsprechenden Zahnung aufbringen.
Nachbehandlung		vor starker Sonneneinstrahlung, Zugluft, Frost, Schlagregen und zu hohen Raumtemperaturen (> +25 °C) schützen
Verarbeitungstemperatur	°C	+5 bis +25
Klebeoffene Zeit	Min.	ca. 30
Topfzeit	Min.	ca. 120
Begehbar	Std.	ca. 12
Verfugbar	Std.	ca. 12
Voll belastbar	Tage	7
Klebedicken bis	mm	10
Temperaturbeständigkeit	°C	-30 bis +80

Hinweis: Vorliegende Angaben basieren auf dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen bleiben vorbehalten.



swisspor AG Bahnhofstrasse 50 CH-6312 Steinhausen info@swisspor.com Tel. +41 56 678 98 98

Verkauf Tel. +41 56 678 98 98 Fax +41 56 678 98 99 **Technischer Support** Tel. +41 56 678 98 00 Fax +41 56 678 98 01